



# PETG

(POLYETHYLENTEREPHTHALAT-GLYCOL)

## KUNSTSTOFF-FILAMENT FÜR 3D-FFF/FDM-DRUCKER

### Druckparameter:

Drucktemperatur: 220-260°C (Empfohlen: 225°C)

Heizbett-Temperatur: 60-85°C (je nach Haftungs-Verfahren auch aus)

Druckgeschwindigkeit: 50-70 mm/s

Lüfter: 100% (ideal: aus für die ersten Schichten, um Ablösung zu vermeiden)

Beheizte Druck-Kammer nicht nötig

Haftet auf: Glas (mit Haarspray), Klebestift, Maler-Krepp, Blue Tape (evtl. mit Klebestift)

### Materialeigenschaften:

Durchmesser: 1,75 mm (Toleranz: 1,70 - 1,78 mm)

Nettogewicht: 1000 g

Länge: ca. 327 m

Dichte: 1,27 g/cm<sup>3</sup> (D1505)

Schmelzflussindex (MFI): 18 g/10 min, 230°C/5 kg

Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT): 70°C

Zugfestigkeit: 50 MPa

Zugdehnung: 120%

Biegefestigkeit: 71 MPa

Biegemodul: 2150 MPa

Schlagfestigkeit: 8,7 KJ/m<sup>2</sup>

### Attribute:

- hart, belastbar und flexibel, zerbricht nicht
- PETG ist die beste Wahl für transparentes Filament
- relativ einfach zu drucken
- nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf, d.h. trocken lagern
- schrumpft fast nicht und verformt sich nicht beim Abkühlen
- fast keine Geruchsentwicklung beim Drucken
- extrem gute Haftung, sowohl auf dem Untergrund wie auch zwischen den Schichten
- neigt zum Haarfäden-Ziehen
- Erste Schicht mit etwas mehr Abstand drucken, da PETG sonst mit dem Druckbett fusioniert
- je niedriger die Temperatur, umso klarer der Druck - aber umso schlechter die Überhänge

### Verfügbare Farben:



transparent schwarz

weiss

rot

blau

gelb

grün